Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4.
Адрес места осуществления деятельности: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 36-а; пр-кт 40 лет Октября, 60;
357200, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 59

Аттестат Аккредитации № RA.RU.510435, зарегистрирован в Госреестре 2 декабря 2016 г. Лицензия № ФС-26-01-001842 от 7 ноября 2014 г.	«Утверждаю» Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» _____ С.В. Шабалин «01» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1583М/И

от «01» сентября 2021 г.

Наименование пробы (образца): Мебель бытовая с маркировкой «4SIS» цельной и массивной древесины, древесных материалов, металла, пластмассы, HPL – пластик, стекла, мрамора, с элементами из искусственного ротанга, бетона, натурального камня, натуральной и искусственной кожи: стол журнальный.
Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСИС"
Место нахождения: 127015, Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская, Д. 2, К. 2, Помещ. Lxii Ком. 18
Дата и время отбора пробы (образца): 10.08.2021г. 09-45
Дата и время доставки пробы: 17.08.2021г. 10-25
Цель исследования: на соответствие ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСИС"
Объект, где производился отбор проб (образцов): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСИС"
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141540, Россия, Московская область, Солнечногорский район, поселок Поваровка, уч. при доме 20; акт отбора образцов (проб) №632 от 10.08.2021г.
Код пробы (образца): 46213022000943ППДМ
Изготовитель (производитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСИС"
Место нахождения: 127015, Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская, Д. 2, К. 2, Помещ. Lxii Ком. 18
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141540, Россия, Московская область, Солнечногорский район, поселок Поваровка, уч. при доме 20.
Дата изготовления/производства: все пробы от 07.2021г.
Номер, объем партии или объем пробы: серия, величина пробы - 1шт
Тара, упаковка: картонные коробки
НД на методику отбора: ГОСТ Р 58972-2020 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия
Условия транспортировки: автотранспорт, температура +4гр.С

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Жаннета Георгиевна Мхитарова
Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Витко Татьяна Борисовна
Ф.И.О.

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» запрещена

Протокол № 1583М/И от 01.09.2021 г.

Код пробы (образца): 46213022000943ППДМ
Дата получения образца (пробы): 17.08.2021г.
Дата начала проведения исследования: 18.08.2021г.
Дата окончания исследования: 01.09.2021г.
Место осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д.59
Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов исследования: Температура окружающей среды 21°С, относительная влажность %, атмосферное давление 737 мм рт.ст.
Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательном оборудовании), которое применялось при отборе и проведении исследований:

Наименование, год выпуска	Заводской Номер Инвентарный номер	Сведения о поверке или аттестации:		Срок поверки, аттестации
		Номер свидетельства, аттестата	Дата	
1	2	3	4	5
Весы лабораторные, 2009 г	№А062 №1010400001263	№311/224034	24.05.2021	23.05.2022г
Термостат суховоздушный ТСО-1/80СПУ, 2014	№43401 №Ptl 013400001408	№311/655	01.06.2021г.	31.05.2022г
Термостат суховоздушный ТСО-1/80СПУ, 2014г.	№44843 №1013400001439	№311/654	01.06.2021г.	31.05.2022г.
Термостат суховоздушный ТСО-1/80СПУ, 2007г.	№17425 №101040000877	№311/816	18.06.2021г.	17.06.2022г.
Термостат суховоздушный ТСО-1/80СПУ, 2008г.	№3819 №1010400001188	№311/815	18.06.2021г.	17.06.2022г.
Микроскоп биологический Биолам СП, 1995г.	№831578 №1010400000410			

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(распространяется на образец, подвергнутый испытанию)

Наименование определяемых показателей продукции	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
Регистрационный номер № 632, Код пробы (образца): 46213022000943ППДМ Наименование пробы (образца): Мебель бытовая с маркировкой «4SIS» цельной и массивной древесины, древесных материалов, металла, пластмассы, HPL – пластик, стекла, мрамора, с элементами из искусственного ротанга, бетона, натурального камня, натуральной и искусственной кожи: стол журнальный			
Устойчивость изделий корпусной мебели	ГОСТ 19882-91 п.3	Устойчивость без нагрузки	Устойчив
Прочность и деформируемость корпуса	ГОСТ 19882-91 п.4	Нагрузка 56,0 даН 600 циклов нагружения, деформация не более 3,0 мм	Повреждений нет Деформация 1,4
Прочность основания	ГОСТ 19882-91 п.5	Нагрузка 50,0 даН 500 циклов нагружения без разрушения	Повреждений нет
Прочность верхних и нижних	ГОСТ 19882-91 п.9	Нагрузка на нижний	Повреждений нет

щитов под действием нагрузки		щит 75,0 даН Нагрузка на верхний щит 35,0 даН 24 часа под нагрузкой без разрушения	
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	ГОСТ 30099-93	Нагрузка 15 даН 15000 циклов нагружения, деформация не более 20,0 мм	Деформация 6,5 мм Повреждений нет
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	ГОСТ 30099-93	10 циклов нагружения, Прогиб не более 10,0 мм Нагрузка 100,0 даН	Прогиб 2,6 мм Повреждений нет
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки	ГОСТ 30099-93	Деформация под нагрузкой не более 1% Остаточная деформация не более 2,0 мм Нагрузка 12 кг	0,2% Остаточная деформация 1,1 мм
Допустимая удельная активность цезия-137 в древесине и древесно-содержащих материалах, Бк/кг	ГОСТ 33795-2016	не более 300	менее 3,3
Аммиак, мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	0,04	менее 0,012
Формальдегид, мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	0,01	менее 0,001
Фенол, мг/м^3	ГОСТ 30255-2014	0,03	менее 0.003
Спирт метиловый, мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	0,5	менее 0,034
Спирт изопропиловый, мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	0,2	менее 0,035
Спирт бутиловый, мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,026
Бутилацетат, мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,047
Этилацетат, мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,048
Интенсивность запаха, балл	МУК 4.1.3170-14	не более 2	0

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Старший испытатель	Матвеенко Наталья Борисовна	

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией: Витко Татьяна Борисовна